

HERREGÅRD EXCLUSIVE OLJEMALING/OLJEFÄRG



Herregård Exclusive Oljefärg är en slitstarkt och väderbeständigt oljefärg för utomhus trä. Den är särskilt lämplig för utsatta lägen och ger ett bra skydd mot flagning och nedmattning. Herregård Exclusive Oljefärg är förstärkt med UV filter och mögelhämmande medel. Den har god vidhäftning till underlaget och är lämplig för dörrar och fönster. Herregård Exclusive Oljefärg används på nytt och grundat trävirke, tidigare laserade eller målade ytor, båda hyvlade och sågade.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Oljefärg
Kulör:	Vit, A, B, C, gul, klar röd, oker och oksydrød bas
Glans:	40-60 halvblank
Flampunkt:	>60 °C
Densitet (kg/l):	1,2 (bas A)
Torrhalt (volym %):	Ca. 59 (bas A)

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller. Sprutning bör göras av proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80-140 mikron
Filmtjocklek, torr:	50-85 mikron
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat 6-9 m ² / liter, hyvlat cirka 10-15 m ² / liter
Information högtrycksspruta Färg:	
munstycke:	0,46 mm / 0,018 "
Sprutvinkel:	65 ° -80 °
Färgtryck :	150 kg / cm ²
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr	12 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Intervall för målning, minst:	24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Lägsta appliceringstemperatur:	0° C Låga temperaturer ger efterföljande torkning och ökad risk för daggmattning mm.

BRUKSANVISNING

Förbehandling: Underlaget måste vara rent och torrt innan målningsarbete påbörjas.

Nytt trä: Trä som har lämnats obehandlat mer än 4 veckor ska stålborstas innan behandling med Gjoco Oljegrunding. På nytt och bart trä, även tryckimpregnerat, appliceras 1 skikt av Gjoco Oljegrunding. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strykningar vått-i-vått. På hyvlat trä, skarpa kanter och andra blanka ytor, stålborstning/slipning kan vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning och bra kant täckning.

Tidigare behandlat virke: Tvätta bort smuts, fett, mögelsvamp och andra föroreningar med Gjoco Krafttvätt. Tidigare målade eller laserade ytor borstas rena från lösa flagor och träfibrer med en stålborste/slipning. Bort trä grundas med Gjoco Oljegrunning och sedan målas med Herrgård Exclusive Oljefärg. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-i-vätt.

Appliceringsmetod: Herrgård Exklusiv Oljefärg är klar för användning och får inte förtunnas. På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare målat eller laserat trä appliceras 1-2 skikt vilket som behövs, eller 3 skikt på hyvlat virke. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3-4 skikt). Om mer än 1 skikt appliceras, bör det ske inom två veckor för att uppnå optimal vidhäftning mellan skikten.

Annan information

Eventuellt oljeuppflyt rörs om väl före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och kulörskillnad. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan också förekomma under torkning vid låg temperatur och hög luftfuktighet. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Mörka färger som blir mycket varma i solen är mer mottagliga för solblåsor än ljusa färger. Undvik applicering i solsken. Målning på brandskyddade ytor kan ge fjällning/saltutfällning. Underlag som tidigare behandlats med linolja eller linoljafärg måste rengöras till rent trä för att säkra mot framtida blåsbildning. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning. Gör provuppstrykning.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Produkten innehåller <300 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
