



Gjøco Hydro Pliolite Murmaling är en matt, diffusionöppen färg för utomhusbruk på mineraliska underlag. Den har god vidhäftning på svåra ytor och kan användas vid temperaturer ner till + 2 °C. Gjøco Hydro Pliolite Murmaling innehåller filmskyddande antimögemedel och har mycket god väderbeständighet. Färgen är särskilt lämplig för murverk, betong och puts, både obehandlade och tidigare målade. Inte lämplig för användning på Supereternitt.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenburen fasadfärg baserad på Hydro Pliolite bindemedel
Kulör:	Vit, A, B och C bas som bryts med Gjøcomix
Glans:	Helmatt
Viskositet (P):	65-80
Densitet (kg/l):	1,5
Torrhalt (volym %):	Ca. 42

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, tvätta verktyg med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	120 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	4-8 m ² / liter, beroende på underlaget
Data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021 "
Sprutvinkel:	65 ° -80 °
Färgtryck:	150 kg / cm ²
Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1-2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar
Minimum appliceringstemp. °C:	+ 2 °C, företrädesvis över 5 °C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt för att avlägsna fett och föroreningar, efterskölj med rent vatten. All gammal lös färg, kalk, lös puts och damm skall avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att säkerställa bra vidhäftning. Ytorna måste vara torra innan ytterligare behandling och putsreparationer måste torkas minst 4 veckor före övermålning.

Appliceringsmetod

Applicera 1-2 skikt Gjøco Hydro Pliolite Murmaling efter behov. På starkt sugande underlag kan första skiktet förtunnas med upp till 5 % vatten eller impregneras med Gjøco Murseis. Vid



användning av Gjøco Hydro Pliolite Muraling på eternit, måste vidhäftningen testas genom prov uppstrykning. Är inte lämplig till Supereternitt på grund av vidhäftningsproblem. Väggar utan fuktspärr som kalla väggar och fristående murar kan orsaka fjällning på grund av hög fuktvandring. Under ogynnsamma torknings förhållanden såsom hög luftfuktighet, dimma, regn, låga temperaturer, kan vara glänsande och lätt klubbiga ränder uppträda på färgfilmen. Ränderna består av vattenlösliga substanser, och kommer att försvinna av regn och vind. Färgens skyddsegenskaper kommer inte att försämrast.

Övrig information

Rör om färgen ordentligt. Olika prod.nr blandas före användning innan sista strykningen för att undvika glans och kulör skillnad. Färgen får inte utsättas för frost.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
